

30% серебряная лента с кадмием

TE 35

EN ISO 17672: Ag 330
DIN EN 1044: Ag 306
AWS A5.8: BAg-33
DIN 8513: L-Ag30Cd



Химический состав %

Ag	Cu	Zn	Cd
30	28	21	21

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ.

Серебряный припой с низкой рабочей температурой.

Очень хорошая растекаемость и заполнение зазоров. Устойчивость к разрыву. Применяется для зазоров при пайке легированной и нелегированной стали, никеля и никелевых сплавов, ковкого чугуна, меди и медных сплавов, твердых металлов. Для паяных соединений выдерживается температура до +200 ° C.

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Рабочая температура: 610 ° C
Диапазон плавления: 600-690 ° C
Удельный вес: 9,1 г / см³
Прочность на растяжение: 380 Н / мм²

ИСТОЧНИК ПОДОГРЕВА

Ацетиленовая горелка, высокочастотные индукторы.

ФОРМА ПОСТАВКИ

лента, размером 20x0,20 мм