

30% серебряный припой без кадмия

# TERNALLOY 35T TERNALLOY 30

новое название

EN ISO 17672: Ag 130  
DIN EN 1044: Ag 107  
ISO 3677: B-Cu36ZnAgSn-665/755  
DIN 8513: L-Ag30Sn



## Химический состав %

Ag	Cu	Zn	Sn
30	36	32	2

### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ.

TERNALLOY 30 –припой с хорошим химическим составом. Хорошая текучесть и достаточная капиллярность. Предназначен для цветных металлов, нержавеющей стали, меди, латуни, исключение составляет алюминий его сплавы. Хорошая механические показатели.

Используется в холодильной промышленности, музыкальных инструментах (учитывая температуру 750 °). Широко используется в пищевой промышленности. Предлагаемый флюс - BRASFLUX®.

Для пайки любая стали, меди и медных сплавов, никеля и никелевых сплавов.

### МЕХАНИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Рабочая температура: 740 ° C  
Диапазон плавления: 665-755 ° C  
Удельный вес: 8,8 г / см<sup>3</sup>  
Прочность на растяжение: 480 Н / мм<sup>2</sup>  
Твердость: 140 НВ

### ИСТОЧНИК ПОДОГРЕВА

Ацетиленовая горелка, высокочастотные индукторы.

### ФОРМА ПОСТАВКИ

голый пруток, размером 2,0/500