

WDI S2 CrMo1-UP

EN ISO 14171/24598 A
AWS A 5.23

S2 CrMo
EB2R

Проволока для сварки под
флюсом



Химический состав проволоки, %

C	Si	Mn	Cr	Mo
0.12	0.10	0.80	1.20	0.50

ОПИСАНИЕ

Проволока для сварки CrMo-легированных котельных плит и котельных труб типа 13CrMo4-5 и аналогичных сталей.

Применяется для сварки под флюсом, который подходит для данной проволоки.

Диаметры проволоки 3,0-5,0

дополнительные размеры под заказ

МАРКА СВАРИВАЕМОГО МЕТАЛЛА

ASTM A193 Gr. B7, A355 Gr. P11 P12, A217 Gr. WC6

ОДОБРЕНИЯ

TÜV, DB