

WDI S3 Mo-UP

EN ISO 14171/24598 A
AWS A 5.23

S3Mo/SMnMo
EA4

Проволока для сварки под
флюсом



Химический состав проволоки, %

C	Si	Mn	Mo
0,0	0,15	1,1	0,60

ОПИСАНИЕ

Проволока для сварки мелкозернистой и термостойкой сталей при рабочих температурах 500°C

Применяется для сварки под флюсом, который подходит для данной проволоки.

Диаметры проволоки 3,0-5,0

дополнительные размеры под заказ

ОДОБРЕНИЯ

TÜV, DB